



Έκδοση: Ιανουάριος 2022.
Το παρόν αντικαθιστά κάθε προηγούμενο

MONOSTOP PU-HYBRID

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ

Νέο υβριδικό ελαστομερές στεγανωτικό ταρατσών, βάσεως ακρυλικής πολυουρεθάνης νερού. Έχει υψηλή ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία και πιστοποιημένη διάχυση του ορατού φωτός μειώνοντας τη θερμοκρασία της ταρατσας και συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Σχηματίζει ενιαία στεγανή μεμβράνη χωρίς αρμούς και ενώσεις. Αποκτά γρήγορα επιφανειακή σκληρότητα και εμποδίζει την επικάλυψη ρύπων διατηρώντας υψηλή λευκότητα στο χρόνο. **Πιστοποιημένο κατά CE 1504-2.**

Αραιώση



Πρώτη στρώση
10% νερό.

Δεύτερη στρώση
χωρίς αραιώση

Απόδοση



1,5 m²/Lt
σε κατάλληλα
προετοιμασμένες
επιφάνειες

Στέγνωμα



2-3 ώρες ανάλογα
με τις συνθήκες.

Επαναβαφή
σε 24 ώρες

Εργαλεία εφαρμογής



Πινέλο, Ρολλό

Αποχρώσεις



Λευκό

Προτεινόμενα αστάρια



Life dur

Τεχνικές προδιαγραφές



Πιστοποίηση



CE: Το προϊόν συμμορφώνεται ως προς τις νομικές Ευρωπαϊκές απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας του χρήστη



Πιστοποιημένη Υψηλή Ανακλαστικότητα Κατά BS 8493



Συσκευασία από ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ



ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΠΡΟΪΟΝ



Συσκευασία



Διατίθεται
σε δοχεία:

3Lt

10Lt



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά την διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στον περιέκτη. Στραγγίστε καλά το προϊόν από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπούνι. Εάν το προϊόν στεγνώσει φεύγει μόνο με ισχυρά απορρυπαντικά. Μην αδειάζετε τα υγρά πλήσης στον υδροφόρο ορίζοντα.



ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΛΙΑΜΠΑΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΒΙΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τ.Κ. 57022, ΣΙΝΔΟΣ
ΤΗΛ. 2310-796663, FAX 2310-723147
14

EN 1504-2:2004
Προϊόν προστασίας επιφάνειας
Επίκρισμα

Διαπερατότητα CO₂ : S_D >50
Υδρατμοπερατότητα: Class I
Απορρόφηση νερού: w < 0,1 kg/m² ·h^{0,5}
Δύναμη πρόσφυσης: ≥ 0,8 N/mm²
Αντοχή στη φωτιά: Euroclass F
Επικίνδυνα συστατικά σύμφωνα με 5.4



MONOSTOP PU-HYBRID

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ειδικό βάρος	1,35-1,37	gr/lt (23°C)	ISO EN2811-01-2011
Ιξώδες	11500-13000	mPas (23°C)	ISO EN 2555-1999
pH	8-9	(23°C)	ISO EN 976-1996
Στερεά κ.β	66-68	%	ISO EN 3251-2008
Στερεά κ.ο.	48-50	%	ISO EN 3233-1998



Οδηγίες χρήσεως & εφαρμογής

Για να εξασφαλιστεί η σωστή πρόσφυση του προϊόντος πρέπει η υπό βαφή επιφάνεια να καθαριστεί από σκόνες, λίπη, λάδια, ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα, σκουριές, υπόλοιπα μούχλας ή υγρασίας. Ασταρώστε την επιφάνεια με το αστάρι νεφτιού Life dug και αφήστε να στεγνώσει για **1 - 2 ώρες**. Εφαρμόστε μια στρώση MONOSTOP PU-HYBRID και αφήστε να στεγνώσει για **24 ώρες**. Εφαρμόστε την δεύτερη στρώση σταυρωτά και αφού στεγνώσει και γίνει βαθιά η πρώτη επάλειψη.



Συνθήκες εφαρμογής

Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε θερμοκρασία κάτω από **6°C** και πάνω από **40°C** και όταν η σχετική υγρασία είναι μεγαλύτερη από **80%**. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.



Αποθήκευση

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.



Διαχείριση αποβλήτων

Για τα περισσεύματα του προϊόντος απαιτείται ειδική διαχείρισή τους, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον. Συνεπώς δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τεχνικές προδιαγραφές



VOC ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Κατηγορία προϊόντος Α/γ (Υ) 'Επιχρίσματα για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 40gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι **37gr/lt**. Συμμορφούμενο προϊόν και μετά το έτος 2010 (Phase II).



Οδηγίες υγιεινής & ασφάλειας

- Μακριά από παιδιά
- Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και εάν υπάρχει ανάγκη ζητήστε ιατρική συμβουλή
- Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή
- Ο χώρος εργασίας να αερίζεται καλά
- Κατά την εφαρμογή συνιστάται η χρήση γαντιών και μάσκα προστασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:
210 7793 777

ΧΑΛΙΑΜΠΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΒΙ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57022 ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ. 2310 79 79 72



www.chromodomi.gr



chromodomi.gr