



## POLYGLUE (ΚΟΛΛΑ & ΒΑΣΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ)



### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η **POLYGLUE** είναι ένα ρητινούχο, ινοπλισμένο τσιμεντοειδές συγκολλητικό κονίαμα. Χρησιμοποιείται ως κόλλα και βασικό επίχρισμα για επικόλληση και επικάλυψη (οπλισμένο με υαλόπλεγμα) πλακών διογκωμένης (EPS), εξηλασμένης (XPS), γραφίτουχας πολυστερίνης και πετροβάμβακα.

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Νερό ανάμιξης	7Lt για ένα σακί 25Kg (28%)
Χρόνος ωρίμανσης	5 - 10 λεπτά
Χρόνος κατεργασίας	2 ώρες στον κάδο
Ανοιχτός χρόνος	τουλάχιστον 20 λεπτά
Θερμοκρασία εφαρμογής	+5°C έως +35°C
Αποθήκευση	Τουλάχιστον 12 μήνες σε κλειστούς σάκους σε ξηρούς χώρους

### ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

#### ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ - ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗ - ΓΡΑΦΙΤΟΥΧΑ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ

Επικόλληση πλακών	4,0 - 5,0 Kg/m <sup>2</sup>
Εγκιβωτισμός υαλοπλέγματος	3,0 Kg/m <sup>2</sup>
Επιπέδωση	+ 1,5 Kg/m <sup>2</sup> (σύνολο 4,5 Kg/m <sup>2</sup> )

#### ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ

Επικόλληση πλακών	4,0 - 5,0 Kg/m <sup>2</sup>
Εγκιβωτισμός υαλοπλέγματος	4,5 Kg/m <sup>2</sup>
Επιπέδωση	+ 1,5 Kg/m <sup>2</sup> (σύνολο 6 Kg/m <sup>2</sup> )

## ■ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε θερμοκρασία κάτω από 5°C και πάνω από 35°C και όταν η σχετική υγρασία είναι μεγαλύτερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

## ■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για να εξασφαλιστεί η σωστή χρήση του προϊόντος πρέπει η υπό επίστρωση επιφάνεια να καθαριστεί από σκόνες, λίπη, λάδια, μπογιές, σαθρά υλικά κ.τ.λ.

**1)** Αναμιγνύουμε την κόλλα **POLYGLUE** με καθαρό κρύο νερό σε ένα καθαρό δοχείο, χρησιμοποιώντας ένα αναμικτήρα χαμηλών στροφών (<600 στρ./min). **2)** Αφού το μείγμα ομογενοποιηθεί το αφήνουμε 5-10 λεπτά να ωριμάσει και αναδεύουμε ξανά. **3)** Εφαρμόζουμε με μυστρί για σημειακή συγκόλληση ή με σπάτουλα για συνεχή συγκόλληση πλακών πολυστερίνης ή εξομάλυνσή τους.

## ■ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

### Σπάτουλα οδοντωτή, μυστρί.

Η κόλλα εφαρμόζεται με οδοντωτή σπάτουλα ή μυστρί στο επιθυμητό σημείο. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.



## ■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε κλειστούς σάκους, σε χώρους προστατευμένους από την υγρασία.

## ■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε σάκους των **25Kg**

## ■ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Για τα περισσεύματα του προϊόντος απαιτείται ειδική διαχείρισή τους, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον. Συνεπώς δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

## ■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

### Φράσεις ειδικών κινδύνων:

**R 38:** Ερεθίζει το δέρμα • **R 41:** Κίνδυνος σοβαρών βλαβών στα μάτια

### Φράσεις ασφαλούς χρήσης:

**S 2:** Μακριά από παιδιά • **S 22:** Μην εισπνέεται την σκόνη • **S24/25:** Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα • **S 26:** Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλένετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή • **S 46:** Σε περίπτωση κατάποσης συμβουλευτείτε αμέσως το γιατρό και δείξτε τη συσκευασία.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας.



Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με τα πρότυπα  
EN ISO 9001:2008 / EN ISO 14001:2004

Έκδοση: Απρίλιος 2013  
Το παρόν αντικαθιστά κάθε προηγούμενο