



ΧΡΩΜΟΔΟΜΗ

χρώμα & θερμομόνωση

TEAK OIL (ΒΕΡΝΙΚΙ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



Αχρωμο λάδι **TEAK** για εσωτερική και εξωτερική χρήση σε σκληρή ξυλεία. Ειδικής επεξεργασίας με φίλτρα UV που προστατεύουν και συντηρούν έπιπλα εξωτερικού χώρου, καταστρώματα από τικ ή εξωτικό ξύλο. Τρέφει και προστατεύει από το νερό τον ήλιο, την αλμύρα και τις λιπαρές ουσίες. Αφήνει το ξύλο να αναπνέει αναδεικνύοντας την φυσική του ομορφιά. Όταν στεγνώσει δεν λεκιάζει.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό βάρος	1,00	gr/cm ³ (23°C)	ISO EN2811.01 - 2011
pH	8 - 9	(23°C)	ISO EN 976 - 1996
Στερεά κ.β.	14 - 16	%	ISO EN 3251 - 2008
Στερεά κ.ο.	14 - 16	%	ISO EN 3233 - 1998

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απόδοση	10 - 12m ² /Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.
Αραίωση	Νερό.
Στέγνωμα	6 - 12 ώρες ανάλογα με τις συνθήκες.
Αποχρώσεις	Διατίθεται σε διάφανο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΡΟΠΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ: Το ξύλο πρέπει να είναι στεγνό και καθαρό από λίπη και βρωμιές. Επιφάνειες που έχουν παλαιότερα περαστεί με άλλα υλικά Teak Oil θα πρέπει να γυαλοχαρταριστούν, προκειμένου να ανοίξουν οι πόροι του ξύλου και να μπορεί να εμποτιστεί το υλικό στην επιφάνεια.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΞΥΛΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ Η ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΛΑΔΙ: Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή. Τρίψτε ελαφρά με σιλερόχαρτο, προκειμένου να ανοίξουν οι πόροι του ξύλου και αφαιρέστε την σκόνη. Για ήδη βαμμένες επιφάνειες πρέπει πριν την χρήση του υλικού να αφιαιρούνται με τρίψιμο τα παλαιά ξεφλουδισμένα χρώματα. Εάν παραμείνει στην επιφάνεια φιλμ του παλαιού βερνικιού αυτό θα πρέπει να αφαιρεθεί ή τουλάχιστον να τριφτεί καλά πριν την εφαρμογή του Teak Oil. Εφαρμόστε το με μαλακό πανί ή πινέλα καλής ποιότητας έτσι ώστε το Teak Oil να εισχωρήσει μέσα στην επιφάνεια του ξύλου. Σκουπίστε το πλεόνασμα υλικού αν υπάρχει με ένα καθαρό πανί που να μην αφήνει χνούδι. Αφήστε να στεγνώσει καλά για 6-12 ώρες. Μην χρησιμοποιείται το υλικό σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C σχετική υγρασία άνω του 80%. Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε το Teak Oil κάθε χρόνο.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

■ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε θερμοκρασία κάτω από 6°C και πάνω από 40°C και όταν η σχετική υγρασία είναι μεγαλύτερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

■ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πινέλο και μαλακό πανί.

Κατά την διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στο δοχείο ή στον περιέκτη με το προϊόν. Στραγγίξτε καλά το προϊόν από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπούνι. Εάν το προϊόν στεγνώσει φεύγει μόνο με ισχυρά απορρυπαντικά. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.



■ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

■ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε μεταλλικά δοχεία των **0,75Lt, 3Lt.**

■ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ (ΠΗΤΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ)

Κατηγορία προϊόντος Α/στ (Υ) 'Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης προϊόντα χρώσης ξύλου χωρίς σχηματισμό υμενίου' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 130gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 127gr/lit. Συμμορφούμενο προϊόν και μετά το έτος 2010 (Phase II).

■ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Για τα περισσεύματα του προϊόντος απαιτείται ειδική διαχείρισή τους, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον. Συνεπώς δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

■ ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μακριά από παιδιά • Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και εάν υπάρχει ανάγκη ζητήστε ιατρική συμβουλή • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. • Ο χώρος εργασίας να αερίζεται καλά. • Κατά την εφαρμογή συνιστάται η χρήση γαντιών και μάσκα προστασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας.



Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με τα πρότυπα
EN ISO 9001:2008 / EN ISO 14001:2004

Έκδοση: Απρίλιος 2013
Το παρόν αντικαθιστά κάθε προηγούμενο