

# Stamped floors varnish

ακρυλικό βερνίκι για σταμπωτά δάπεδα

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ακρυλικό βερνίκι σταμπωτών δαπέδων ενός συστατικού, κατάλληλο για διακόσμηση και προστασία επιφανειών εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Έχει ισχυρή πρόσφυση, ελαστικότητα και αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Στεγνώνει σε 30 λεπτά, επαναβάφεται σε 2-3 ώρες. Πλήρης σκλήρυνση σε 24 ώρες.



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό βάρος	0,87	gr/cm <sup>3</sup> (23°C)	ISO EN2811.01 - 2011
Ιξώδες	200 - 500	mPas (23°C)	ISO EN 2555 - 1999
Στερεά κ.β.	12 - 14	%	ISO EN 3251 - 2008
Στερεά κ.ο.	14 - 16	%	ISO EN 3233 - 1998

## ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απόδοση	10m <sup>2</sup> /Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες
Αραιώση	Έτοιμο προς χρήση
Στέγνωμα	30 λεπτά ανάλογα με τις συνθήκες. Πλήρης σκλήρυνση σε 24 ώρες
Αποχρώσεις	Διάφανο

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Εφαρμόζεται σε καλά καθαρισμένη επιφάνεια με πινέλο ή ρολλό σε 2 επιστρώσεις.

## ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε θερμοκρασία κάτω από 6°C και πάνω από 40°C και όταν η σχετική υγρασία είναι μεγαλύτερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

## ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

### Πινέλο, ρολλό

Κατά την διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στον περιέκτη. Στραγγίξτε καλά το προϊόν από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με White spirit. Εάν το προϊόν στεγνώσει φεύγει μόνο με ισχυρά απορρυπαντικά. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.



## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε μεταλλικά δοχεία των **5Lt, 20Lt**

## ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΕ (ΠΗΤΗΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ)

Κατηγορία προϊόντος Α/η (Δ) ‘Συνδετικά αστάρια’ της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 750gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 730gr/lit. Συμμορφούμενο προϊόν και μετά το έτος 2010 (Phase II).

## ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Για τα περισσεύματα του προϊόντος απαιτείται ειδική διαχείρισή τους, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον. Συνεπώς δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

### ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ:

**H226:** Υγρό και ατμοί εύφλεκτα • **H315:** Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος • **H312:** Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα • **H332:** Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής • **H372:** Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση • **H412:** Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

### ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΩΝ:

**P210:** Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. - Μην καπνίζετε • **P260:** Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/ σταγονίδια/ατμούς/ εκνεφώματα • **P271:** Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο • **P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο • **P302+P352:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι • **P332+P313:** Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/επισκεφθείτε γιατρό • **P264:** Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά τον χειρισμό • **P501:** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς. **ΠΕΡΙΕΧΕΙ:** Υδρογονάνθρακες C9-12, n-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικά, αρωματικά (2-25%), Ξυλόλιο.



**ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας.



Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με τα πρότυπα  
EN ISO 9001:2008 / EN ISO 14001:2004

Έκδοση: Ιούλιος 2016  
Το παρόν αντικαθιστά κάθε προηγούμενο