



Έκδοση: Απρίλιος 2022.

Το παρόν αντικαθιστά κάθε προηγούμενο

COVER SIL

ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Κορυφαίας ποιότητας ακρυλικό χρώμα εσωτερικής & εξωτερικής χρήσης, με βάση σιλικονούχες ακρυλικές ρητίνες. Η τεράστια πρόσφυση του σε όλες τις επιφάνειες (μπετόν, σοβά) το καθιστούν ιδανικό υλικό για τον χρωματισμό και την προστασία όλων των επιφανειών. Το προϊόν προστατεύει την επιφάνεια από εμποτισμό νερού, διαπερατότητα ατμών, λεκέδες, ανάπτυξη μούχλας, ενώ επιτρέπει την αναπνοή της επιφάνειας. Έχει μεγάλη αντοχή στο αλκαλικό περιβάλλον του μπετόν.

Αραίωση



Πρώτη στρώση
15% νερό.

Δεύτερη στρώση
5-10% νερό

Απόδοση



8 - 12m²/Lt
σε κατάλληλα
προετοιμασμένες
επιφάνειες

Στέγνωμα



1 - 2 ώρες
ανάλογα με τις
συνθήκες

Εργαλεία εφαρμογής



Πινέλο, Ρολλό,
Πιστόλι βαφής

Αποχρώσεις



Λευκό και σε 3 βάσεις του συστήματος
χρωματισμού "Πολυχρωμίες"



Συσκευασία



Διατίθεται
σε δοχεία:

750ml

3Lt

9Lt



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά την διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στον περιέκτη. Στραγγίστε καλά το προϊόν από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπούνι. Εάν το προϊόν στεγνώσει φεύγει μόνο με ισχυρά απορρυπαντικά. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.



ΕΛΟΤ:
Ελληνικός
Οργανισμός
Τυποποίησης



EN71-3:
Πιστοποιημένο
Προϊόν, ιδανικό για
βαφή παιδικών
παιχνιδιών



SILICON POWER:
Προϊόν με βάση
σιλικονούχες
ακρυλικές ρητίνες



ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ
ΕΧΕΙ ΒΑΣΕΙΣ/
ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ



ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ
ΕΧΕΙ ΒΑΣΙΚΕΣ
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ



Συσκευασία από
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ



ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ
ΠΡΟΪΟΝ

Προτεινόμενα αστάρια



Life dur

Life dur
silicon water

Life dur
water



COVER SIL

ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ειδικό βάρος	1,55-1,57	gr/lit (23°C)	ISO EN2811-01-2011
Ιξώδες	7000-8000	mPas (23°C)	ISO EN 2555-1999
pH	7,5-8,5	(23°C)	ISO EN 976-1996
Στερεά κ.β	66-68	%	ISO EN 3251-2008
Στερεά κ.ο.	42-44	%	ISO EN 3233-1998



Οδηγίες χρήσεως & εφαρμογής

Για να εξασφαλιστεί η σωστή πρόσφυση του προϊόντος πρέπει η υπό βαφή επιφάνεια να καθαριστεί από σκόνες, λίπη, λάδια, ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα, σκουριές, υπόλοιπα μούχλας ή υγρασίας. Για καινούργιες ή πορώδεις επιφάνειες εφαρμόστε πρώτα το αντίστοιχο προτεινόμενο αστάρι του προϊόντος. Εφαρμόστε το προϊόν σε **2 επιστρώσεις** (αφού προηγουμένως το ανακατέψετε καλά) οι οποίες πρέπει να απέχουν μεταξύ τους **1 - 2 ώρες**.



Συνθήκες εφαρμογής

Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε θερμοκρασία κάτω από **6°C** και πάνω από **40°C** και όταν η σχετική υγρασία είναι μεγαλύτερη από **80%**. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.



Αποθήκευση

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.



Διαχείριση αποβλήτων

Για τα περισσεύματα του προϊόντος απαιτείται ειδική διαχείρισή τους, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον. Συνεπώς δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.



VOC Volatile Organic Compounds

Κατηγορία προϊόντος A/a (Y) 'Ματ επικρίσματα εσωτερικής χρήσης για τοίχους και οροφές' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/EK. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 30gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι **27gr/lit**.



Hygiene & safety instructions

- Μακριά από παιδιά
- Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και εάν υπάρχει ανάγκη ζητήστε ιατρική συμβουλή
- Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή
- Ο χώρος εργασίας να αερίζεται καλά
- Κατά την εφαρμογή συνιστάται η χρήση γαντιών και μάσκα προστασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:
210 7793 777

ΧΑΛΙΑΜΠΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΒΙ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57022 ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ. 2310 79 79 72



www.chromodomi.gr



chromodomi.gr