



Έκδοση: Νοέμβριος 2021.

Το παρόν αντικαθιστά κάθε προηγούμενο

LIFE ACRYL FIBER ELASTIC

100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ

Κορυφαίας ποιότητας 100% ακρυλικό ινοπλισμένο ελαστομερές χρώμα εξωτερικής χρήσης. Έχει μεγάλη ελαστικότητα, εξαιρετική αντοχή στις εξωτερικές καιρικές συνθήκες και καλύπτει τέλεια τριχοειδή και μικρορωγμές. Ιδανικό για τη βαφή εξωτερικών τοίχων, σοβάδων, μπετό, τσιμεντοσανίδων κλπ. Καλύπτει ρωγμές έως 2mm.

Αραίωση



Πρώτη στρώση
15% νερό

Δεύτερη στρώση
5-10% νερό

Απόδοση



10 - 15m²/Lt
σε κατάλληλα
προετοιμασμένες
επιφάνειες

Στέγνωμα



1 - 2 ώρες
ανάλογα με
τις συνθήκες

Εργαλεία εφαρμογής



Πινέλο, Ρολλό,
Πιστόλι βαφής

Αποχρώσεις



Λευκό και 3 βάσεις
του συστήματος χρωματισμού
"Πολυχρωμίες"



Συσκευασία



Διατίθεται σε
πλαστικά δοχεία:

750ml

3Lt

10Lt



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά την διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στον περιέκτη. Στραγγίστε καλά το προϊόν από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπούνι. Εάν το προϊόν στεγνώσει φεύγει μόνο με ισχυρά απορρυπαντικά. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.



Συσκευασία από
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ



ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ
Building Materials
Awards 2022



ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ
ΠΡΟΪΟΝ



ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ
ΕΧΕΙ ΒΑΣΕΙΣ/
ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ



LOW VOC CONTENT:
Χαμηλές Πτητικές
Οργανικές Ενώσεις

Προτεινόμενα αστάρια



Life dur
water



Life dur



LIFE ACRYL FIBER ELASTIC

100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ειδικό βάρος	1,45	gr/lit (23°C)	ISO EN2811-01-2011
Ιξώδες	5500-6500	mPas (23°C)	ISO EN 2555-1999
pH	8-9	(23°C)	ISO EN 976-1996
Στερεά κ.β	63-65	%	ISO EN 3251-2008
Στερεά κ.ο.	43-45	%	ISO EN 3233-1998



Οδηγίες χρήσεως & εφαρμογής

Για να εξασφαλιστεί η σωστή πρόσφυση του προϊόντος πρέπει η υπό βαφή επιφάνεια να καθαριστεί από σκόνες, λίπη, λάδια, ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα, σκουριές, υπόλοιπα μούχλας ή υγρασίας. Για καινούργιες ή πορώδεις επιφάνειες εφαρμόστε πρώτα το αντίστοιχο προτεινόμενο αστάρι του προϊόντος. Εφαρμόστε το προϊόν σε **2 επιστρώσεις** (αφού προηγουμένως το ανακατέψετε καλά) οι οποίες πρέπει να απέχουν μεταξύ τους **1 - 2 ώρες**.



Συνθήκες εφαρμογής

Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε θερμοκρασία κάτω από **6°C** και πάνω από **40°C** και όταν η σχετική υγρασία είναι μεγαλύτερη από **80%**. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.



Αποθήκευση

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.



Διαχείριση αποβλήτων

Για τα περισσεύματα του προϊόντος απαιτείται ειδική διαχείρισή τους, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον. Συνεπώς δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.



VOC ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν (Κατηγορία Α/γ «Επιχρίσματα για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος», τύπος Υ): 40 g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο **37 g/l** ΠΟΕ. Συμμορφούμενο προϊόν και μετά το έτος 2010 (Phase II).



Οδηγίες υγιεινής & ασφάλειας

- Μακριά από παιδιά
- Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και εάν υπάρχει ανάγκη ζητήστε ιατρική συμβουλή
- Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή
- Ο χώρος εργασίας να αερίζεται καλά
- Κατά την εφαρμογή συνιστάται η χρήση γαντιών και μάσκα προστασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:
210 7793 777

ΧΑΛΙΑΜΠΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΒΙ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57022 ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ. 2310 79 79 72



www.chromodomi.gr



chromodomi.gr