



Έκδοση: Φεβρουάριος 2022.  
Το παρόν αντικαθιστά κάθε προηγούμενο

# MONOBLOCK

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ-ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

Οικονομικό μονωτικό - στεγανωτικό για ταρατσές, φωταγωγούς, στηθαία, στέγες. Σχηματίζει ενιαία στεγανή μεμβράνη χωρίς αρμούς και ενώσεις. Χάρη στην ειδική του σύσταση, έχει **μεγάλη αντοχή στις ακτίνες UVA - UVB** ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί και σαν στεγανωτικό υγρασίας. Μειώνει τη θερμοκρασία της ταρατσάς συμβάλλοντας στην ελάττωση χρήσης των κλιματιστικών τους θερινούς μήνες.

### Αραιώση



Πρώτη στρώση  
10% νερό.

Δεύτερη στρώση  
χωρίς αραιώση

### Απόδοση



1,5-2 m<sup>2</sup>/Lt  
σε κατάλληλα  
προετοιμασμένες  
επιφάνειες

### Στέγνωμα



2-3 ώρες ανάλογα  
με τις συνθήκες.

Επαναβαφή  
σε 24 ώρες

### Εργαλεία εφαρμογής



Πινέλο, Ρολλό

### Αποχρώσεις



Λευκό

### Τεχνικές προδιαγραφές



Συσκευασία από  
**ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ  
ΠΛΑΣΤΙΚΟ**



**ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ  
ΠΡΟΪΟΝ**

### Προτεινόμενα αστάρια



Life dur



### Συσκευασία



Διατίθεται  
σε δοχεία:

3Lt

9Lt



### Καθαρισμός εργαλείων

Κατά την διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στον περιέκτη. Στραγγίστε καλά το προϊόν από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπούνι. Εάν το προϊόν στεγνώσει φεύγει μόνο με ισχυρά απορρυπαντικά. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.



Τεχνικές προδιαγραφές

# MONOBLOCK

## ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΜΟΝΩΤΙΚΟ-ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ



### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ειδικό βάρος	1,41-1,43	gr/lt (23°C)	ISO EN2811-01-2011
Ιξώδες	10500-12000	mPas (23°C)	ISO EN 2555-1999
pH	8-9	(23°C)	ISO EN 976-1996
Στερεά κ.β	66-68	%	ISO EN 3251-2008
Στερεά κ.ο.	46-48	%	ISO EN 3233-1998



### Οδηγίες χρήσεως & εφαρμογής

Για να εξασφαλιστεί η σωστή πρόσφυση του προϊόντος πρέπει η υπό βαφή επιφάνεια να καθαριστεί από σκόνης, λίπη, λάδια, ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα, σκουριές, υπόλοιπα μούχλας ή υγρασίας. Ασταρώστε την επιφάνεια με το αστάρι νεφτιού Life dug και αφήστε να στεγνώσει για **1 - 2 ώρες**. Εφαρμόστε μια στρώση MONOBLOCK και αφήστε να στεγνώσει για **24 ώρες**. Εφαρμόστε την δεύτερη στρώση σταυρωτά και αφού στεγνώσει και γίνει βατή η πρώτη επάλειψη.



### Συνθήκες εφαρμογής

Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε θερμοκρασία κάτω από **6°C** και πάνω από **40°C** και όταν η σχετική υγρασία είναι μεγαλύτερη από **80%**. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.



### Αποθήκευση

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.



### Διαχείριση αποβλήτων

Για τα περισσεύματα του προϊόντος απαιτείται ειδική διαχείρισή τους, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον. Συνεπώς δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

### VOC ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Κατηγορία προϊόντος Α/γ (Υ) 'Επιχρίσματα για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 40gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι **37gr/lt**. Συμμορφούμενο προϊόν και μετά το έτος 2010 (Phase II).



### Οδηγίες υγιεινής & ασφάλειας

- Μακριά από παιδιά
- Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και εάν υπάρχει ανάγκη ζητήστε ιατρική συμβουλή
- Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή
- Ο χώρος εργασίας να αερίζεται καλά
- Κατά την εφαρμογή συνιστάται η χρήση γαντιών και μάσκα προστασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:  
210 7793 777

ΧΑΛΙΑΜΠΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΒΙ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57022 ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ. 2310 79 79 72



www.chromodomi.gr



chromodomi.gr