



Έκδοση: Νοέμβριος 2021.
Το παρόν αντικαθιστά κάθε προηγούμενο

POLYGLUE READY MIX

ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΕΤΟΙΜΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ

ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ

Ακρυλική έτοιμη προς χρήση ινοπλισμένη κόλλα. Συνεργάζεται τέλεια με το υαλόπλεγμα και διαθέτει υψηλή ελαστικότητα στις αλλαγές θερμοκρασίας. Έχει διπλάσια απόδοση, σε σχέση με αντίστοιχα προϊόντα σε κονίαμα. Δουλεύεται εύκολα με σπάτουλα και αποτελεί την πιο αποτελεσματική λύση για την επιπέδωση υαλοπλέγματος. **Δεν χρειάζεται αστάρι!**

Αραίωση



Το προϊόν εφαρμόζεται χωρίς αραίωση. Αν χρειαστεί αραιώνουμε με νερό.

Απόδοση



2-3kg/m² σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες.

Στέγνωμα



Επιφανειακά ανάλογα με τις συνθήκες από 6-12 ώρες. Για τα μέρη που δεν υπάρχει αέρας η κόλλα στεγνώνει περίπου από 6 έως 12 μέρες.

Εργαλεία εφαρμογής



Σπάτουλα

Αποχρώσεις



Λευκό

Τεχνικές προδιαγραφές



Συσκευασία από ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ



ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΠΡΟΪΟΝ



LOW VOC CONTENT: Χαμηλές Πτητικές Οργανικές Ενώσεις

Πιστοποίηση



CE: Το προϊόν συμμορφώνεται ως προς τις νομικές Ευρωπαϊκές απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας του χρήστη



Συσκευασία



Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία: 25kg



Καθαρισμός εργαλείων

Τα εργαλεία και τα χέρια πρέπει να καθαρίζονται με νερό και σαπούνι πριν στεγνώσει ο σοβάς. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.



ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΛΙΑΜΠΑΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΒΙΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τ.Κ. 57022, ΣΙΝΔΟΣ
ΤΗΛ. 2310-796663, FAX 2310-723147
21

EN 15824:2009
DoP: 11/15824/03/14-05-21/01
ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ

Πρόσφυση: ≥1,3Μρα
Απορρόφηση ύδατος: W2
Υδρατμοπερατότητα: V2
Θερμική αγωγιμότητα: 0.69W/mK
Αντίδραση στη φωτιά: Euroclass C



Τεχνικές προδιαγραφές



POLYGLUE READY MIX

ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΗ ΕΤΟΙΜΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ειδικό βάρος	1,67	gr/cm ³ (23°C)	ISO EN2811-01-2011
Ιξώδες	16000-17000	mPas (23°C)	ISO EN 2555-1999
pH	8-9	(23°C)	ISO EN 976-1996
Στερεά κ.β	72-74	%	ISO EN 3251-2008
Στερεά κ.ο.	43-45	%	ISO EN 3233-1998



Οδηγίες χρήσεως & εφαρμογής

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές χωρίς σκόνες, λάδια, σκουριά και παλιά ξεφλουδισμένα χρώματα. Κατόπιν εφαρμόζεται το προϊόν. Ο σοβάς εφαρμόζεται πατητός με σπάτουλα ή τριφτός με ραβδώσεις. Το προϊόν αποκτά όλες τις μηχανικές του αντοχές μετά από **20-30 μέρες**. Η απόδοση εξαρτάται από την κοκκομετρία του προϊόντος.



Συνθήκες εφαρμογής

Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε θερμοκρασία κάτω από **6°C** και πάνω από **40°C** και όταν η σχετική υγρασία είναι μεγαλύτερη από **80%**. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.



Αποθήκευση

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.



Διαχείριση αποβλήτων

Για τα περισσεύματα του προϊόντος απαιτείται ειδική διαχείρισή τους, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον. Συνεπώς δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

VOC ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Κατηγορία προϊόντος Α/γ (Υ) 'Επιχρίσματα για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 40gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι **37gr/lit**.



Οδηγίες υγιεινής & ασφαλείας

- Μακριά από παιδιά
- Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και εάν υπάρχει ανάγκη ζητήστε ιατρική συμβουλή
- Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:
210 7793 777

ΧΑΛΙΑΜΠΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΒΙ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57022 ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ. 2310 79 79 72



www.chromodomi.gr



chromodomi.gr