



chromodomi
paint & insulation

Προϊόντα θερμομόνωσης

Έκδοση: Φεβρουάριος 2022.
Το παρόν αντικαθιστά κάθε προηγούμενο

POLYGLUE

ΗΜΙΕΤΟΙΜΗ ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΥΛΙΚΑ

Κορυφαίας ποιότητας ημιέτοιμη κόλλα για πολυστερίνη και κάθε λογής τσιμεντοειδούς υλικού τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση. Με την ανάλογη προσθήκη τσιμέντου δημιουργούμε εύκολα και γρήγορα μια πανίσχυρη κόλλα με άριστη εργασιμότητα και εξαιρετική πρόσφυση πάνω σε υλικά όπως πολυστερίνες, τσιμεντοειδή υλικά και στοιχεία θερμοπρόσοψης.

Απόδοση



Για συγκόλληση μονωτικών πλακών σημειακά 5-6 κιλά/μ²

και για επιπέδωση 2-3 κιλά/μ²

Στέγνωμα



Επιφανειακά ανάλογα με τις συνθήκες από 6-12 ώρες.

Για τα μέρη που δεν υπάρχει αέρας η κόλλα στεγνώνει περίπου από 6 έως 12 μέρες.

Εργαλεία εφαρμογής



Μυστρί, σπάτουλα

Αποχρώσεις



Διατίθεται σε λευκό και οποιαδήποτε άλλη απόχρωση μέσω του συστήματος χρωματισμού "Πολυχρωμίες"

Τεχνικές προδιαγραφές



Συσκευασία από ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ



ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΠΡΟΪΟΝ



ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΒΑΣΕΙΣ/ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ

Πιστοποίηση



CE: Το προϊόν συμμορφώνεται ως προς τις νομικές Ευρωπαϊκές απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας του χρήστη



Συσκευασία



Διατίθεται σε δοχεία:

15kg



Καθαρισμός εργαλείων

Τα εργαλεία και τα χέρια πρέπει να καθαρίζονται με νερό πριν πιάξει η κόλλα. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.



ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΛΙΑΜΠΑΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΒΙΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τ.Κ. 57022, ΣΙΝΔΟΣ
ΤΗΛ. 2310-796663, FAX 2310-723147
18

EN 15824 : 2009
DoP: 09/15824/01/18-05-18/01
EXTERNAL RENDER AND INTERNAL PLASTER
BASED ON ORGANIC BINDER

Reaction to fire: Class C
Adhesion: 1.1 Mpa, FP: C
Water absorption: W2
Water vapour permeability: V2
Thermal conductivity (λ_{10, dry}): 0.51 W/mK
Durability: NPd



POLYGLUE

ΗΜΙΕΤΟΙΜΗ ΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ & ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΥΛΙΚΑ



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ειδικό βάρος	1,66-1,68	gr/cm ³ (23°C)	ISO EN2811-01-2011
Ιξώδες	16000-17000	mPas (23°C)	ISO EN 2555-1999
pH	8-9	(23°C)	ISO EN 976-1996
Στερεά κ.β	72-74	%	ISO EN 3251-2008
Στερεά κ.ο.	43-45	%	ISO EN 3233-1998



Οδηγίες χρήσεως & εφαρμογής

Σε επιφάνειες από σοβά η τοικοποιία εφαρμόζουμε την κόλλα απευθείας. Το προϊόν είναι ημιέτοιμο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς την προσθήκη τσιμέντου. Αναμείξτε σε χαμηλές στροφές ρίχνοντας σιγά σιγά το τσιμέντο. Αποφύγετε τον σχηματισμό σβόλων και συνεχίστε ωςότου επιτευχθεί ένας παχύρρευστος πολτός. Η περιεκτικότητα τσιμέντου θα πρέπει να είναι η ακόλουθη αναλογία κατά βάρος:

α) 1/1 για σημειακή συγκόλληση

β) 1/0,6 - 1/0,8 για επιπέδωση πολυστερίνης με τη προσθήκη υαλοπλέγματος πριν την εφαρμογή του SOVACRYL.

Εφαρμόζουμε α) Με μυστρί για σημειακή συγκόλληση β) Με σπάτουλα για συνεχή συγκόλληση πλακών πολυστερίνης η εξομάλυνσή τους.



Συνθήκες εφαρμογής

Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε θερμοκρασία κάτω από 6°C και πάνω από 40°C και όταν η σχετική υγρασία είναι μεγαλύτερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.



Αποθήκευση

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.



Διαχείριση αποβλήτων

Για τα περισσεύματα του προϊόντος απαιτείται ειδική διαχείρισή τους, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον. Συνεπώς δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τεχνικές προδιαγραφές



VOC ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Κατηγορία προϊόντος Α/γ (Υ) 'Επιχρίσματα για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 40gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 39gr/lit.



Οδηγίες υγιεινής & ασφάλειας

- Μακριά από παιδιά
- Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και εάν υπάρχει ανάγκη ζητήστε ιατρική συμβουλή
- Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:
210 7793 777

ΧΑΛΙΑΜΠΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΒΙ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57022 ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ. 2310 79 79 72



www.chromodomi.gr

