



Έκδοση: Μάιος 2022.

Το παρόν αντικαθιστά κάθε προηγούμενο

SOVACRYL GRANIT

ΑΚΡΥΛΙΚΟ, ΠΑΣΤΩΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΓΡΑΝΙΤΗ

Το SOVACRYL GRANIT είναι ένα ακρυλικό, παστώδες διακοσμητικό επίχρισμα εμφάνισης γρανίτη. Εφαρμόζεται επάνω σε όλα τα οικοδομικά υλικά, όπως σοβάς, σκυρόδεμα, τσιμεντοσανίδες, γυψοσανίδες κτλ., τόσο σε εξωτερικούς όσο και εσωτερικούς χώρους. Αποτελεί ιδανικό προϊόν ως τελική επίστρωση στις κατασκευές για την εκ των υστέρων θερμομόνωση κτιρίων αλλά και για την αισθητική. Λόγω της υψηλής ελαστικότητας και της άριστης πρόσφυσης που διαθέτει, είναι ιδανικό ως τελική επίστρωση στις κατασκευές σε θερμομόνωμένα κτίρια. Περιέχει λεπτόκοκκα έγχρωμα αδρανή που δίνουν μία διακοσμητική τελική επιφάνεια σε κοκκομετρία 1,00-1,5mm. ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ V2-W2 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ EN 15824:2009

Αραίωση



Έτοιμο προς χρήση

Απόδοση



1.8kg/m²/mm

Προτεινόμενο πάχος εφαρμογής: 2mm

Στέγνωμα



6 - 8 ώρες ανάλογα με τις συνθήκες

Εργαλεία εφαρμογής



Σπάτουλα



Αποχρώσεις



36 αποχρώσεις χρωματολογίου



Συσκευασία

Διατίθεται σε δοχεία:

25kg



Αποθήκευση

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.



Καθαρισμός εργαλείων

Τα εργαλεία και τα χέρια πρέπει να καθαρίζονται με νερό και σαπούνι πριν στεγνώσει ο σοβάς. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

Τεχνικές προδιαγραφές



Συσκευασία από ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ



ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΠΡΟΪΟΝ



ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Πιστοποίηση



CE: Το προϊόν συμμορφώνεται ως προς τις νομικές Ευρωπαϊκές απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας του χρήστη



ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΛΙΑΜΠΑΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΒΙΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τ.Κ. 57022, ΣΙΝΔΟΣ
ΤΗΛ. 2310-796663, FAX 2310-723147
20

ΕΕΝ 15824:2009
DoP: 10/15824/02/04-12-20/01
ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ

Πρόσφυση: $\geq 1.0 \text{ Mpa}$
Απορρόφηση ύδατος: W_2
Υδρατμοπερατότητα: V_2
Θερμική αγωγιμότητα: 0.57 W/mK
Αντίδραση στη φωτιά: Euroclass C



SOVACRYL GRANIT

ΑΚΡΥΛΙΚΟ, ΠΑΣΤΩΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΓΡΑΝΙΤΗ



Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΕΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ	1,69-1,71	gr/lt (23oC)	ISO EN2811-01-2011
ΙΞΩΔΕΣ	8000-9000	mPas (20oC)	ISO EN 2555-1999
PH	8-9	(23oC)	ISO EN 976-1996
ΣΤΕΡΕΑ Κ.Β.	82-84	%	ISO EN 3251-2008
ΣΤΕΡΕΑ Κ.Ο.	48-50	%	ISO EN 3233-1998
ΥΔΡΑΤΜΟΔΙΑ-ΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑ	133.6	g/m ² d	EN ISO 7783
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΝΕΡΟΥ	0.15	Kg/m ² h ^{0.5}	EN1062-3
ΠΡΟΣΦΥΣΗ	1.0	N/mm ²	EN 1542
ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ	0.57	W/mK	EN 1745: 2012
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ	Κλάση C	-	Χωρίς απαίτηση ελέγχου



Οδηγίες χρήσεως & εφαρμογής

Προετοιμασία επιφάνειας: Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από σκόνης, λάδια κλπ. Ακολουθεί επάλειψη της επιφάνειας με το ειδικό χαλαζιακό αστάρι LIFE QUARTZ και έπειτα γίνεται η εφαρμογή του Sovacryl Granit. **Εφαρμογή:** Πριν από τη χρήση αναδεύουμε καλά το υλικό. Η ανάδευση πρέπει να γίνεται με αργές και απότομες κυκλικές κινήσεις, ώστε να αποφεύγουμε τη δημιουργία φυσαλίδων στη μάζα του υλικού. Το υλικό εφαρμόζεται με ανοξειδωτή λεία μεταλλική σπάτουλα. Όσο η στρώση του Sovacryl Granit είναι ακόμα νωπή, γίνεται το φινιρίσμα της επιφάνειας "πατητά" με μεταλλική σπάτουλα.



Συνθήκες εφαρμογής

Το φυσικό αδρανές που χρησιμοποιείται στον σοβά SOVACRYL GRANIT μπορεί να προκαλέσει μικρές διαφορές στην απόχρωση. Για να επιτευχθεί ομοιόμορφο χρωματικό αποτέλεσμα, συστήνεται τα προϊόντα να προέρχονται από την ίδια παρτίδα παραγωγής και χρωματισμού. Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +35°C. Η επιφάνεια που έχει μόλις «περαστεί» ο Sovacryl Granit πρέπει να προστατεύεται από τις υψηλές θερμοκρασίες, τη βροχή και τον παγετό. Η τελική απόχρωση ενδέχεται να επηρεαστεί από το υπόστρωμα, τη θερμοκρασία και την υγρασία του περιβάλλοντος.



Διαχείριση αποβλήτων

Για τα περισσεύματα του προϊόντος απαιτείται ειδική διαχείρισή τους, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον. Συνεπώς δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τεχνικές προδιαγραφές



VOC ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Κατηγορία προϊόντος Α/γ (Υ) 'Επιχρίσματα για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 40gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι 37gr/lt.



Οδηγίες υγιεινής & ασφάλειας

- Μακριά από παιδιά
- Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και εάν υπάρχει ανάγκη ζητήστε ιατρική συμβουλή
- Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:
210 7793 777

ΧΑΛΙΑΜΠΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΒΙ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57022 ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ. 2310 79 79 72



www.chromodomi.gr



chromodomi.gr