



Έκδοση: Μάιος 2022.

Το παρόν αντικαθιστά κάθε προηγούμενο

SOVACRYL ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΕΤΟΙΜΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ

Το SOVACRYL είναι ένας παχύρευστος έτοιμος προς χρήση ακρυλικός σοβάς. Διατίθεται σε **4 διαφορετικές κοκκομετρίες** του 1mm ,1.5mm , 2mm και 2.5mm. Εφαρμόζεται σε όλα τα οικοδομικά υλικά όπως σοβάς, σκυροδεμα, τιμμεντοσανίδες , γυψοσανίδες κλπ. Προτείνεται τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση. Μπορεί να εφαρμοστεί και σαν διακοσμητικό ανάγλυφο επίχρισμα ανάλογα με τον τρόπο που θα εφαρμοστεί (πατητός ή τριφτός). Λόγω της υψηλής ελαστικότητας & της άριστης πρόσφυσης που διαθέτει, είναι ιδανικό ως τελική επίστρωση στις κατασκευές για της εκ των υστέρων θερμομόνωση κτιρίων. Το SOVACRYL είναι ένα από τα προϊόντα που απαρτίζουν το **THERMONOSYSTEM** το απόλυτο σύστημα θερμομόνωσης της **Chromodomi**.

Αραίωση



Το προϊόν εφαρμόζεται χωρίς αραίωση. Αν χρειαστεί αραιώνουμε με νερό.

Απόδοση



	ΠΑΤΗΤΟΣ ΜΕ ΣΠΑΤΟΥΛΑ	ΤΡΙΦΤΟΣ ΜΕ ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ
1.0mm	-	2.1Kg/m ²
1.5mm	-	2.9Kg/m ²
2.0mm	2.5Kg/m ²	3.1Kg/m ²
2.5mm	3.2Kg/m ²	5.0Kg/m ²

Στέγνωμα



12 - 24 ώρες ανάλογα με τις συνθήκες εφαρμογής

Εργαλεία εφαρμογής



Σπάτουλα

Αποχρώσεις



Διατίθεται σε λευκό και οποιαδήποτε άλλη απόχρωση μέσω του συστήματος χρωματισμού "Πολυχρωμίες"



Συσκευασία



Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία: 25kg



Καθαρισμός εργαλείων

Τα εργαλεία και τα χέρια πρέπει να καθαρίζονται με νερό και σαπούνι πριν στεγνώσει ο σοβάς. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

Τεχνικές προδιαγραφές



Συσκευασία από ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ



ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ Building Materials Awards 2022



ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΠΡΟΪΟΝ



ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΒΑΣΕΙΣ/ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ

Πιστοποίηση



CE: Το προϊόν συμμορφώνεται ως προς τις νομικές Ευρωπαϊκές απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας του χρήστη



ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΛΙΑΜΠΑΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΒΙΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τ.Κ. 57022, ΣΙΝΔΟΣ
ΤΗΛ. 2310-796663, FAX 2310-723147
11

EN 15824:2009
DoP: 03/15824/01/14-03-14/03
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ

Πρόσφυση: 2,2Μρα
Απορρόφηση ύδατος: W₂
Υδρατμοπερατότητα: V₂
Αντίδραση στη φωτιά: Euroclass C



SOVACRYL

ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΟΒΑΣ ΕΤΟΙΜΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ειδικό βάρος	1,76-1,78	gr/cm ³ (23°C)	ISO EN2811-01-2011
Ιξώδες	70000-85000	mPas (23°C)	ISO EN 2555-1999
pH	8-9	(23°C)	ISO EN 976-1996
Στερεά κ.β	81-83	%	ISO EN 3251-2008
Στερεά κ.ο.	45-47	%	ISO EN 3233-1998
Απορρόφηση νερού	0,4	Kg/m ² h ^{0,5}	EN1062-3
Υδρατμοδιαπερατότητα	137	g/m ² d	EN ISO 7783
Αντοχή στην πρόσφυση	2,2	N/mm ²	EN 1542



Οδηγίες χρήσεως & εφαρμογής

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και στεγνές χωρίς σκόνες, λάδια, σκουριά και παλιά ξεφλουδισμένα χρώματα. Κατόπιν εφαρμόζεται το προϊόν. Το προϊόν αποκτά όλες τις μηχανικές του αντοχές μετά από **20-30 μέρες**. Η απόδοση εξαρτάται από την κοκκομετρία του προϊόντος.



Συνθήκες εφαρμογής

Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε θερμοκρασία κάτω από **6°C** και πάνω από **40°C** και όταν η σχετική υγρασία είναι μεγαλύτερη από **80%**. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.



Αποθήκευση

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.



Διαχείριση αποβλήτων

Για τα περισσεύματα του προϊόντος απαιτείται ειδική διαχείρισή τους, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον. Συνεπώς δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τεχνικές προδιαγραφές



VOC ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Κατηγορία προϊόντος Α/γ (Υ) 'Επιχρίσματα για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 40gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι **37gr/lit**.



Οδηγίες υγιεινής & ασφάλειας

- Μακριά από παιδιά
- Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και εάν υπάρχει ανάγκη ζητήστε ιατρική συμβουλή
- Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:
210 7793 777

ΧΑΛΙΑΜΠΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΒΙ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57022 ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ. 2310 79 79 72



www.chromodomi.gr



chromodomi.gr