



Έκδοση: Μάιος 2022.

Το παρόν αντικαθιστά κάθε προηγούμενο

ULTRA PRIMER

ΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Ειδικό αστάρι νερού, εξωτερικής χρήσης και μεγάλης καλυπτικότητας πριν τον τελικό σοβά. Ισχυροποιεί την κόλλα σε μορφή κονιάματος που έχει ήδη τοποθετηθεί ώστε να εφαρμοστεί άσπυγα ο τελικός σοβάς. Επειδή μπορεί να χρωματιστεί στην απόχρωση που έχει ο σοβάς **μειώνει την κατανάλωσή του σοβά**, καλύπτοντας απόλυτα την κόλλα που έχει προηγηθεί διασφαλίζοντας την ομοιόμορφη όψη της απόχρωσης του.

Αραίωση



5 - 10%
νερό

Απόδοση




10-12m²/Lt
σε κατάλληλα
προετοιμασμένες
επιφάνειες.

Στέγνωμα



1 - 2 ώρες
ανάλογα με τις συνθήκες

Εργαλεία εφαρμογής



Πινέλο, Ρολλό

Αποχρώσεις



Λευκό και οποιάδήποτε
άλλη απόχρωση μέσω του
συστήματος χρωματισμού
"Πολυχρωμίες"

Τεχνικές προδιαγραφές



Συσκευασία από
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ



ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ
ΠΡΟΪΟΝ



ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ
ΕΧΕΙ ΒΑΣΕΙΣ/
ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ



Συσκευασία



Διατίθεται
σε δοχεία:

5kg

15kg



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά την διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στον περιέκτη. Στραγγίστε καλά το προϊόν από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπούνι. Εάν το προϊόν στεγνώσει φεύγει μόνο με ισχυρά απορρυπαντικά. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.



Τεχνικές προδιαγραφές



ULTRA PRIMER

ΕΙΔΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΥΨΗΛΗΣ ΚΑΛΥΠΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ειδικό βάρος	1,50-1,52	gr/cm ³ (23°C)	ISO EN2811-01-2011
Ιξώδες	6500-7500	mPas (23°C)	ISO EN 2555-1999
pH	8-9	(23°C)	ISO EN 976-1996
Στερεά κ.β	64-66	%	ISO EN 3251-2008
Στερεά κ.ο.	43-45	%	ISO EN 3233-1998



Οδηγίες χρήσεως & εφαρμογής

Για να εξασφαλιστεί η σωστή πρόσφυση του προϊόντος πρέπει η επιφάνεια να καθαριστεί από σκόνες, λίπη, λάδια, ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα, σκουριές, υπόλοιπα μούχλας ή υγρασίας. Εφαρμόστε το προϊόν με πινέλο ή ρολό και αφήστε να στεγνώσει για **1 - 2 ώρες**. Εφαρμόστε το τελικό χρώμα. Το προϊόν αποκτά όλες τις μηχανικές του αντοχές μετά από **20 - 30 μέρες**.



Συνθήκες εφαρμογής

Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε θερμοκρασία κάτω από **6°C** και πάνω από **40°C** και όταν η σχετική υγρασία είναι μεγαλύτερη από **80%**. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.



Αποθήκευση

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.



Διαχείριση αποβλήτων

Για τα περισσεύματα του προϊόντος απαιτείται ειδική διαχείρισή τους, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον. Συνεπώς δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

VOC ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Κατηγορία προϊόντος Α/Ζ (Υ) 'Αστάρια' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 30gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι **27gr/lit**.



Οδηγίες υγιεινής & ασφάλειας

- Μακριά από παιδιά
- Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και εάν υπάρχει ανάγκη ζητήστε ιατρική συμβουλή
- Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:
210 7793 777

ΧΑΛΙΑΜΠΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΒΙ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57022 ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ. 2310 79 79 72



www.chromodomi.gr



chromodomi.gr