



Τεχνικές προδιαγραφές

Έκδοση: Μάιος 2022.
Το παρόν αντικαθιστά κάθε προηγούμενο

LIFE TEX

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΧΡΩΜΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κορυφαίας ποιότητας ακρυλικό χαλαζιακό χρώμα ανάγλυφης υφής κατάλληλο για εξωτερική χρήση. Έχει μεγάλη ελαστικότητα, εξαιρετική αντοχή στις εξωτερικές καρικές συνθήκες και την βρωμιά. Είναι αδιάβροχο και καλύπτει τέλεια τριχοειδή και μικρορωγμές έως 2mm πάχος. Ιδανικό για παραθαλάσσιες περιοχές.

Αραίωση



Πρώτη στρώση
15% νερό

Δεύτερη στρώση
5-10% νερό

Απόδοση



8 - 10m²/Lt
σε κατάλληλα
προετοιμασμένες
επιφάνειες

Στέγνωμα



1 - 2 ώρες
ανάλογα με
τις συνθήκες

Εργαλεία εφαρμογής



Πινέλο, Ρολλό,
Πιστόλι βαφής



Αποχρώσεις



Λευκό και 3 βάσεις
του συστήματος χρωματισμού
“Πολυχρωμίες”



Συσκευασία



750ml



3Lt



10Lt



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά την διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στον περιέκτη. Στραγγίστε καλά το προϊόν από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπούνι. Εάν το προϊόν στεγνώσει φεύγει μόνο με ισχυρά απορρυπαντικά. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.



Συσκευασία από
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ



ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ
ΠΡΟΪΟΝ



ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ
ΕΧΕΙ ΒΑΣΕΙΣ/
ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ

Προτεινόμενα αστάρια



Life dur

Life dur
water

LIFE TEX

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΧΡΩΜΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ



Τεχνικά χαρακτηριστικά

pH	8-9	(23°C)	ISO EN 976-1996
Στερεά κ.β	66-68	%	ISO EN 3251-2008



Οδηγίες χρήσεως & εφαρμογής

Για να εξασφαλιστεί η σωστή πρόσφυση του προϊόντος πρέπει η υπό βαφή επιφάνεια να καθαριστεί από σκόνες, λίπη, λάδια, ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα, σκουριές, υπόλοιπα μούχλας ή υγρασίας. Για καινούργιες ή πορώδεις επιφάνειες εφαρμόστε πρώτα το αντίστοιχο προτεινόμενο αστάρι του προϊόντος. Εφαρμόστε το προϊόν σε **2 επιστρώσεις** (αφού προηγουμένως το ανακατέψετε καλά) οι οποίες πρέπει να απέχουν μεταξύ τους **1 - 2 ώρες**.



Συνθήκες εφαρμογής

Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε θερμοκρασία κάτω από **6°C** και πάνω από **40°C** και όταν η σχετική υγρασία είναι μεγαλύτερη από **80%**. Αντίοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.



Αποθήκευση

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.



Διαχείριση αποβλήτων

Για τα περισσεύματα του προϊόντος απαιτείται ειδική διαχείρισή τους, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον. Συνεπώς δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ακρυλικά χρώματα

Τεχνικές προδιαγραφές



VOC ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν (Κατηγορία A/γ «Επιχρύσματα για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος», τύπος Υ): 40 g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο **37 g/l** ΠΟΕ. Συμμορφούμενο προϊόν και μετά το έτος 2010 (Phase II).



Οδηγίες υγιεινής & ασφάλειας

- Μακριά από παιδιά
- Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και εάν υπάρχει ανάγκη ζητήστε ιατρική συμβουλή
- Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή
- Ο χώρος εργασίας να αερίζεται καλά
- Κατά την εφαρμογή συνιστάται η χρήση γαντιών και μάσκα προστασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:
210 7793 777

ΧΑΛΙΑΜΠΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ
ΒΙ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57022 ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ. 2310 79 79 72

www.chromodomi.gr

