

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.-Γ.Γ.Δ.Ε.
Δ/ΝΣΗ: ΚΕΔΕ (Δ14)
ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ14/Υ)



Πληροφορίες: Π.Θάνου
Τηλέφωνο : 3458918
Ταχ.Δ/ση : Πειραιώς 166
Ταχ.Κωδ. : 118 54 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα 22 Μαρτίου 1994
Αρ.πρωτ.Δ14/Υ 254/77

Προς : την
ΧΡΩΜΟΔΟΜΗ
Σάββας Χαλιαμπάλλιας & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΒΙ.Π.ΕΘ Α7-8 ΣΙΝΔΟΣ
Τ.Τ.37022

Θέμα: Εργαστηριακός έλεγχος δειγμάτων χρωμάτων.
Σχετ: Αίτησή σας από 24-1-1994.

Απαντώντας στην ανωτέρω σχετική αίτηση, σας γνωστοποιούμε τα αποτελέσματα του ελέγχου που έγινε στα δείγματα χρωμάτων.

- 1) COVER-PLUS - Πλαστικό ΧΡΩΜΟΔΟΜΗΣ ΕΛΟΤ 788
- 2) ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ - ΧΡΩΜΟΔΟΜΗΣ ΕΛΟΤ 788

Τα αποτελέσματα του ελέγχου αναγράφονται στους συνημμένους πίνακες.

Εσωτερική διανομή

- 1) Δ14/Υ (2), Δ14/ε
- 2) Χ.Α.

Αριθμ.διπλ.
Β.4837897/24-1-94

Ε.Υ.
Ο Προϊστ/νος ΚΕΔΕ
Σ.Τασσέρης
Διευθυντής Α.

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη Δ14/ε



ΠΙΝΑΚΑΣ 2

αποτελεσμάτων ελέγχου δειγμάτων πλαστικών χρωμάτων
συνημμένος στο υπ αρ.Δ14/γ 254/77 έγγραφό μας.

Ιδιότητες	αποτελέσματα		Απαιτήσεις σύμφωνα με το ΕΛΟΤ 788	Μέθοδοι ελέγχου
	COVER PLUS	ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ		
Λόγος αντίθεσης (καλυπτική ικανότητα σε επιφανειακή απόδοση 16M ² /L)	0,92	0,87	για τύπου Α 0,92 ελάχ. για τύπου Β 0,90 ελάχ.	ΕΛΟΤ 721
Δοκιμή ευκαμψίας σε κυλινδρικό άξονα	Το δοκίμιο δεν παρουσιάζει ρωγμές ή αποκολλήσεις αναδιπλούμενο σε κυλινδρικό άξονα 2 mm.	Το δοκίμιο δεν παρουσιάζει ρωγμές ή αποκολλήσεις αναδιπλούμενο σε κυλινδρικό άξονα 2 mm.	---	ΕΛΟΤ 252
Αντοχή σε αλκάλια	Καμία μεταβολή απόχρωσης και στιλπνότητας.	Καμία μεταβολή απόχρωσης και στιλπνότητας.	Καμία μεταβολή απόχρωσης ελαφριά μεταβολή στιλπνότητας.	ΕΛΟΤ 788 παρ. 5.5.
Αντοχή σε νερό	Δεν επαναγαλακτούται.	Δεν επαναγαλακτούται.	Να μην επαναγαλακτούται.	ΕΛΟΤ 788 παρ. 5.8.
Αντοχή σε έκπλυση (μέθοδος υγρής τριβής)	Δεν αποκαλύπτεται το υπόστρωμα στους 750 κύκλους.	Δεν αποκαλύπτεται το υπόστρωμα στους 750 κύκλους.	για τύπου Α 100 κύκλ. για τύπου Β 750 κύκλ. (συσκευή με σπόγγους)	Συσκευή ERICHSEN (βούρτσα)
Λευκότητα	85	90	70 ελάχ.	ΕΛΟΤ 749
Αντοχή σε τεχνητή γήρανση για 300 ώρες.	Δεν παρατηρήθηκε κιμωλία μεγαλύτερη του δείγματος Β ΕΛΟΤ 875, ούτε άλλα μακροσκοπικά ελαττώματα του επιχρίσματος.	Δεν παρατηρήθηκε κιμωλία μεγαλύτερη του δείγματος Β ΕΛΟΤ 875, ούτε άλλα μακροσκοπικά ελαττώματα του επιχρίσματος.	Να μην παρατηρηθεί κιμωλία μεγαλύτερη του δείγματος Β ΕΛΟΤ 875, ούτε άλλα μακροσκοπικά ελαττώματα του επιχρίσματος.	ΕΛΟΤ 1195 μέθοδος Β

Παρατήρηση : Τα αποτελέσματα της δοκιμής αντοχής σε πρόσφυση θα σας τα στείλουμε με έγγραφο μετά την περάτωση του ελέγχου



ΠΙΝΑΚΑΣ 1

αποτελεσμάτων ελέγχου δειγμάτων πλαστικών χρωμάτων
συνημμένος στο υπ αρ. 014/γ 254/77 έγγραφό μας.

Ιδιότητες	α πο τε λ ε σ μ α τ α		Απαιτήσεις σύμφων- να με το ΕΛΟΤ 788	Μέθοδοι ελέγχου
	COVER PLUS	ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ		
Κατάσταση χρώματος στο δοχείο	ικανοποιητική	ικανοποιητική	ικανοποιητική	ΕΛΟΤ 109
Μη πτητικές ύλες (%)	66,9	72,8	50 % ελάχ.	ΕΛΟΤ 178
Ελάχιστη θερμοκρα- σία εφαρμογής	+2°C	+2°C	για τύπου Α +2°C για τύπου Β +2°C	ΕΛΟΤ 798 παρ. 5.2.
Ισχύες σε μονάδες KREBS KU (25°C)	102	138	80-115	ΕΛΟΤ 825
Χρόνος ξήρανσης σε βάλα (25°C) 1) επιφανειακή ξήρα- νση 2) πλήρης ξήρανση	25' 30'	30' 35'	1) για τύπου Α 15'ελάχ. για τύπου Β 30'ελάχ. 2) για τύπου Α 1h μεγ. για τύπου Β 3h μεγ.	ΕΛΟΤ 250
Ικανότητα επαναπρω- ματισμού.	Καμία αλλοίωση της αρχικής στρώσης	Καμία αλλοίωση της αρχικής στρώσης	Καμία αλλοίωση της αρχικής στρώσης.	ΕΛΟΤ 788. παρ. 5.4.

