ΧΡΩΜΟΔΟΜΗ
χρώμα & θερμομόνωση

POLY GLUE

(ΗΜΙΕΤΟΙΜΗ ΚΟΛΛΑ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Κορυφαίας ποιότητας ημιέτοιμη κόλλα για πολυστερίνη και κάθε λογής τσιμεντοειδούς υλικού τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση. Με την ανάλογη προσθήκη τσιμέντου δημιουργούμε εύκολα και γρήγορα μια πανίσχυρη κόλλα που κολλά πολυστερίνη η τσιμεντοειδή υλικά με τεράστια κολλητική ικανότητα και άριστη εργασιμότητα. Το **POLY GLUE** είναι ένα από τα προϊόντα που απαρτίζουν το THERMONOSYSTEM το απόλυτο σύστημα θερμομόνωσης της ΧΡΩΜΟΔΟΜΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό βάρος	1,67	gr/cm³ (23°C)	ISO EN2811.01 - 2011
Ιξώδες	16.000 - 17.000	mPas (23°C)	ISO EN 2555 - 1999
pH	8 - 9	(23°C)	ISO EN 976 - 1996
Στερεά κ.β.	72 - 74	%	ISO EN 3251 - 2008
Στερεά κ.ο.	43 - 45	%	ISO EN 3233 - 1998

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στέγνωμα	Επιφανειακά ανάλογα με τις συνθήκες από 6-12 ώρες. Για τα μέρη που δεν υπάρχει αέρας η κόλλα στεγνώνει περίπου από 6 έως 12 μέρες.
Κατανάλωση	Για συγκόλληση μονωτικών πλακών σημειακά 5-6 κιλά/m^2 και για επιπέδωση 2-3 κιλά/m^2 .Οι καταναλώσεις και το στέγνωμα αναφέρονται για έτοιμο προϊόν με προσθήκη τσιμέντου σύμφωνα με τις προδιαγραφές μας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το προϊόν είναι ημιέτοιμο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς την προσθήκη τσιμέντου. Αναμείξατε σε χαμηλές στροφές ρίχνοντας σιγά σιγά το τσιμέντο. Αποφύγετε τον σχηματισμό σβόλων και συνεχίσετε ωσότου επιτευχθεί ένας παχύρευστος πολτός. Η περιεκτικότητα τσιμέντου θα πρέπει να είναι η ακόλουθη αναλογία κατά βάρος. α) 1/1 για σημιακή συγκόλληση. β) 1/0,6-1/0,8 για επιπέδωση πολυστερίνης με την προσθήκη υαλοπλέγματος πριν την εφαρμογή του SOVACRYL. Εφαρμόζουμε α) Με μυστρί για σημειακή συγκόλληση. β) με σπάτουλα για συνεχή συγκόλληση πλακών πολυστερίνης η εξομάλυνση τους.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε θερμοκρασία κάτω από 6°C και πάνω από 40°C και όταν η σχετική υγρασία είναι μεγαλύτερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του χρώματος.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Μυστρί , σπάτουλα

Η κόλλα εφαρμόζεται με μυστρί για σημειακή συγκόλληση ή με σπάτουλα για συνεχή συγκόλληση πλακών πολυστερίνης ή εξομάλυνσή τους. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Διατίθεται σε πλαστικά δοχεία των **15kg**

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Για τα περισσεύματα του προϊόντος απαιτείται ειδική διαχείρισή τους, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον. Συνεπώς δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μακριά από παιδιά • Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και εάν υπάρχει ανάγκη ζητήστε ιατρική συμβουλή • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας.