



paint & insulation
chromodomi

Υποστρώματα - Αστάρια

Τεχνικές προδιαγραφές

Έκδοση: Μάρτιος 2022.

Το παρόν αντικαθιστά κάθε προηγούμενο

PRIMER

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Υψηλής ποιότητας υπόστρωμα με μεγάλες αντισκωριακές ιδιότητες. Προστατεύει όλες τις μεταλλικές επιφάνειες και τις προετοιμάζει για το τελικό βάψιμο. Στεγνώνει γρήγορα (20-40 λεπτά) και αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες (έως 100°C). Είναι κατάλληλο για αυτοκίνητα, κάγκελα, καλοριφέρ και για κάθε είδους επιφάνεια που έχει ανάγκη προστασίας από οξείδωση. Κατάλληλο και για τοίχους.

Αραίωση



1 - 5%
White spirit

Απόδοση



10 - 12m²/Lt
σε κατάλληλα
προετοιμασμένες
επιφάνειες

Στέγνωμα



20 - 40 λεπτά
ανάλογα με
τις συνθήκες

Εργαλεία εφαρμογής



Πινέλο, Ρολλό,
Πιστόλι βαφής

Αποχρώσεις



Λευκό, Γκρι,
Μαύρο, Κεραμιδί



LOW VOC CONTENT
Χαμηλές Πτητικές
Οργανικές Ενώσεις



ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ
ΕΧΕΙ ΒΑΣΙΚΕΣ
ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ



Συσκευασία

Διατίθεται σε
μεταλλικά δοχεία:



375ml



750ml



2.5Lt



9Lt



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά την διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα τον περιέκτη. Στραγγίστε καλά το προϊόν από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με White spirit. Εάν το προϊόν στεγνώσει φεύγει μόνο με ισχυρά απορρυπαντικά. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.



paint & insulation
chromodomi

Υποστρώματα - Αστάρια

Τεχνικές προδιαγραφές

PRIMER

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πυκνότητα	1,49-1,51	gr/lt (23°C)	ISO EN2811-01-2011
Ιξώδες	1600-2600	mPas (23°C)	ISO EN 2555-1999
Στερεά κ.β	75-77	%	ISO EN 3251-2008
Στερεά κ.ο.	50-52	%	ISO EN 3233-1998



Οδηγίες χρήσεως & εφαρμογής

Για να εξασφαλιστεί η σωστή πρόσφυση του προϊόντος πρέπει η επιφάνεια να καθαριστεί από σκόνες, λίπη, λάδια, ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα, σκουριές, υπόλοιπα μούχλας ή υγρασίας. Εφαρμόστε το προϊόν με πινέλο, ρολό ή πιστόλι βαφής και αφήστε να στεγνώσει για **20 - 40 λεπτά**. Λειάνετε την επιφάνεια με κατάλληλο γυαλόχαρτο και είναι έτοιμη για το τελικό χρώμα.



Συνθήκες εφαρμογής

Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε θερμοκρασία κάτω από **6°C** και πάνω από **40°C** και όταν η σχετική υγρασία είναι μεγαλύτερη από **80%**. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.



Αποθήκευση

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.



Διαχείριση αποβλήτων

Για τα περισσεύματα του προϊόντος απαιτείται ειδική διαχείρισή τους, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον. Συνεπώς δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.



VOC

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Κατηγορία προϊόντος Α/Ζ (Δ) 'Αστάρια' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: **350gr/lt.** Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι **345gr/lt.** Συμμορφούμενο προϊόν και μετά το έτος 2010 (Phase II).



Οδηγίες υγιεινής & ασφάλειας

- Μακριά από παιδιά
- Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και εάν υπάρχει ανάγκη ζητήστε ιατρική συμβουλή
- Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή
- Ο χώρος εργασίας να αερίζεται καλά
- Κατά την εφαρμογή συνιστάται η χρήση γαντιών και μάσκα προστασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:
210 7793 777

ΧΑΛΙΑΜΠΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΒΙ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57022 ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ. 2310 79 79 72



www.chromodomi.gr



chromodomi.gr