



Έκδοση: Μάιος 2022.

Το παρόν αντικαθιστά κάθε προηγούμενο

STEP LATEX

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Κορυφαίας ποιότητας πλαστικό χρώμα για εσωτερική χρήση. Προσφέρει μεγάλη καλυπτικότητα και λευκότητα. Δίνει βελούδινη επιφάνεια και απλώνει τέλεια. Δουλεύεται εύκολα με ρολό, πινέλο ή πιστόλι σε καθαρισμένη επιφάνεια. Έχει πολύ μεγάλη αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα με το πρότυπο **EN-13300 Class 1**. Δεν περιέχει αμμωνία. Πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα με το πρότυπο **EN 71-3**. Προϊόν υψηλής λευκότητας με πιστοποιημένη διάχυση του ορατού φωτός κατά **BS 8493:2008**, με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της μείωσης χρήσης των λαμπτήρων φωτισμού.

Αραίωση



Πρώτη στρώση
15% νερό

Δεύτερη στρώση
5-10% νερό

Απόδοση



14 - 20m²/Lt ανά στρώση
σε κατάλληλα
προετοιμασμένες
επιφάνειες

Στέγνωμα



1 - 2 ώρες
ανάλογα με
τις συνθήκες

Εργαλεία εφαρμογής



Πινέλο, Ρολό,
Πιστόλι βαφής

Αποχρώσεις



Λευκό, 10 βασικές αποχρώσεις,
και 3 βάσεις του συστήματος
χρωματισμού "Πολυχρωμίες"



Συσκευασία



Διατίθεται σε
πλαστικά δοχεία:

750ml

3Lt

10Lt



Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στον περιέκτη. Στραγγίστε καλά το προϊόν από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπούνι. Εάν το προϊόν στεγνώσει, φεύγει μόνο με ισχυρά απορρυπαντικά. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.



A+ Ποιότητα αέρα
εσωτερικών χώρων



EN71-3:
Πιστοποιημένο
προϊόν, ιδανικό για
βαφή παιδικών
παιχνιδιών



EN-13300:
Προϊόν με αντοχή
στο συχνό πλύσιμο



BS 8493:
Υψηλή αντανάκλαση
φωτός. Μείωση
κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας



ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ
ΕΧΕΙ ΒΑΣΕΙΣ/
ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ



ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ
ΠΡΟΪΟΝ



Συσκευασία από
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ
ΠΛΑΣΤΙΚΟ



STEP LATEX

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ειδικό βάρος	1,57-1,59	gr/lt (23°C)	ISO EN2811-01-2011
Ιξώδες	7500-8000	mPas (23°C)	ISO EN 2555-1999
pH	8-9	(23°C)	ISO EN 976-1996
Στερεά κ.β	64-66	%	ISO EN 3251-2008
Στερεά κ.ο.	40-42	%	ISO EN 3233-1998



Οδηγίες χρήσεως & εφαρμογής

Για να εξασφαλιστεί η σωστή πρόσφυση του προϊόντος πρέπει η υπό βαφή επιφάνεια να καθαριστεί από σκόνες, λίπη, λάδια, ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα, σκουριές, υπόλοιπα μούχλας ή υγρασίας. Για καινούργιες ή πορώδεις επιφάνειες εφαρμόστε πρώτα το αντίστοιχο προτεινόμενο αστάρι του προϊόντος. Εφαρμόστε το προϊόν σε **2 επιστρώσεις** (αφού προηγουμένως το ανακατέψετε καλά) οι οποίες πρέπει να απέχουν μεταξύ τους **1 - 2 ώρες**.



Συνθήκες εφαρμογής

Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε θερμοκρασίες κάτω από **6°C** και πάνω από **35°C** και όταν η σχετική υγρασία είναι πάνω από **70%** ή αν υπάρχει πιθανότητα βροχής ή παγετού τις επόμενες 48 ώρες. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.



Αποθήκευση

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.



Διαχείριση αποβλήτων

Για τα περισσεύματα του προϊόντος απαιτείται ειδική διαχείρισή τους, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον. Συνεπώς δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

VOC ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Κατηγορία προϊόντος A/a (Y) 'Ματ επιχρίσματα εσωτερικής χρήσης για τοίχους και οροφές' της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/42/ΕΚ. Οριακή τιμή VOC κατηγορίας: 30gr/lt. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC του έτοιμου προς χρήση προϊόντος είναι **27gr/lt**. Συμμορφούμενο προϊόν και μετά το έτος 2010 (Phase II).



Οδηγίες υγιεινής & ασφάλειας

- Μακριά από παιδιά
- Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και εάν υπάρχει ανάγκη ζητήστε ιατρική συμβουλή
- Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή
- Ο χώρος εργασίας να αερίζεται καλά
- Κατά την εφαρμογή συνιστάται η χρήση γαντιών και μάσκα προστασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:
210 7793 777

ΧΑΛΙΑΜΠΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΒΙ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57022 ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ. 2310 79 79 72



www.chromodomi.gr



chromodomi.gr