



Έκδοση: Νοέμβριος 2021.

Το παρόν αντικαθιστά κάθε προηγούμενο

# STEP SATINE

## ΣΑΤΙΝΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

Κορυφαίας ποιότητας πλαστικό σατινέ χρώμα για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Προσφέρει μεγάλη καλυπτικότητα και λευκότητα. Δουλεύεται εύκολα και απλώνει θαυμάσια, αφήνοντας μια βελούδινη επιφάνεια. Έχει πολύ μεγάλη αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Πιστοποιημένο προϊόν σύμφωνα με το πρότυπο **EN-13300 Class 1**.

### Αραίωση



Πρώτη στρώση  
15% νερό

Δεύτερη στρώση  
5-10% νερό

### Απόδοση



14 - 20m<sup>2</sup>/Lt ανά στρώση  
σε κατάλληλα  
προετοιμασμένες  
επιφάνειες

### Στέγνωμα



1 - 2 ώρες  
ανάλογα με  
τις συνθήκες

### Εργαλεία εφαρμογής



Πινέλο, Ρολό,  
Πιστόλι βαφής

### Αποχρώσεις



Λευκό και 3 βάσεις  
του συστήματος χρωματισμού  
"Πολυχρωμίες"



### Συσκευασία



Διατίθεται σε  
πλαστικά δοχεία:

750ml

3Lt

10Lt



### Καθαρισμός εργαλείων

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία "υγρά" μέσα στον περιέκτη. Στραγγίστε καλά το προϊόν από τα εργαλεία και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπούνι. Εάν το προϊόν στεγνώσει, φεύγει μόνο με ισχυρά απορρυπαντικά. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.



Συσκευασία από  
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ  
ΠΛΑΣΤΙΚΟ



EN-13300:  
Προϊόν με αντοχή  
στο συχνό πλύσιμο



ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ  
ΠΡΟΪΟΝ



ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ  
ΕΧΕΙ ΒΑΣΕΙΣ/  
ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΤΑΙ

### Προτεινόμενα αστάρια



Life dur  
water



Step plaster



Step primer



# STEP SATINE

## ΣΑΤΙΝΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ



### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ειδικό βάρος	1.23	gr/lt (23oC)	ISO EN2811-01-2011
Ιξώδες	5800-7200	mPas (23oC)	ISO EN 2555-1999
pH	8-9	(23oC)	ISO EN 976-1996
Στερεά κ.β	48-50	%	ISO EN 3251-2008
Στερεά κ.ο.	39-41	%	ISO EN 3233-1998



### Οδηγίες χρήσεως & εφαρμογής

Για να εξασφαλιστεί η σωστή πρόσφυση του προϊόντος πρέπει η υπό βαφή επιφάνεια να καθαριστεί από σκόνες, λίπη, λάδια, ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα, σκουριές, υπόλοιπα μούχλας ή υγρασίας. Για καινούργιες ή πορώδεις επιφάνειες εφαρμόστε πρώτα το αντίστοιχο προτεινόμενο αστάρι του προϊόντος. Εφαρμόστε το προϊόν σε **2 επιστρώσεις** (αφού προηγουμένως το ανακατέψετε καλά) οι οποίες πρέπει να απέχουν μεταξύ τους **1 - 2 ώρες**.



### Συνθήκες εφαρμογής

Αποφύγετε την εφαρμογή του προϊόντος σε θερμοκρασίες κάτω από **6°C** και πάνω από **35°C** και όταν η σχετική υγρασία είναι πάνω από **70%** ή αν υπάρχει πιθανότητα βροχής ή παγετού τις επόμενες 48 ώρες. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.



### Αποθήκευση

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο.



### Διαχείριση αποβλήτων

Για τα περισσεύματα του προϊόντος απαιτείται ειδική διαχείρισή τους, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται το περιβάλλον. Συνεπώς δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων, παρακαλούμε όπως απευθυνθείτε στην αρμόδια υπηρεσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

### VOC ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)

Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν (κατηγορία Α/α «Ματ επιχρίσματα εσωτερικής χρήσης για τοίχους και οροφές», τύπος Υ): 30 g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο **27 g/l ΠΟΕ**.



### Οδηγίες υγιεινής & ασφάλειας

- Μακριά από παιδιά
- Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και εάν υπάρχει ανάγκη ζητήστε ιατρική συμβουλή
- Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή
- Ο χώρος εργασίας να αερίζεται καλά
- Κατά την εφαρμογή συνιστάται η χρήση γαντιών και μάσκα προστασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το φυλλάδιο δεδομένων ασφαλείας.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:  
210 7793 777

ΧΑΛΙΑΜΠΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΒΙ.ΠΕ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 57022 ΣΙΝΔΟΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΤΗΛ. 2310 79 79 72



www.chromodomi.gr



chromodomi.gr